

試験成績書


(防炎製品)

防炎協試 第 NUIO-04004 号

平成 16 年 11 月 26 日

第一 大 宮 株 式 会 社 殿

財団法人 日 本 防 炎 協
理事長 木 下 英



平成 16 年 11 月 24 日 付で受けました試料の試験結果は、下記のとおりでありますので
ご通知します。

記

試験依頼 の目的	使用中のもの、市販品等の性能確認
防炎製品 の種類	展示用パネル
製品番号	
製造ロット番号	
商 品 名 (銘 柄)	ツインハート'PC4mm

判 定	合格	水洗い洗濯	ドライクリーニング
-----	----	-------	-----------

試験方法 「防炎製品の性能試験基準」(防炎製品認定委員会 昭和51年8月制定)を適用	備考
--	----

試験成績書の複写を利用しないで下さい。

別記様式第3-1(その2)

試料明細書 (防災製品)

試験成績書番号	防災協試第	NUJO-04004	号
---------	-------	------------	---

試料の明細	<p>表面A・B:ポリカーボネート 100% 中間:中空</p> <p>900g/m²</p> <p>0.26mm</p> <p>0.26mm</p> <p>3.48mm</p> <p>4mm</p> <p>1A-39</p>

試験結果表 (ローパーティションパネル、展示用パネル)

試験成績書番号	防火協試第	NUIO-04004	号
---------	-------	------------	---

表面 A					
45° メッケルバーナー法					
測定項目		残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	発炎・くすぶり
合格基準		10以下	30以下	70以下	認められないこと
試験NO.	1	0	0	8	なし
	2	0	0	9	なし
	3	0	0	10	なし

表面 B					
45° メッケルバーナー法					
測定項目		残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	発炎・くすぶり
合格基準		10以下	30以下	70以下	認められないこと
試験NO.	1				
	2				
	3				

備考

(製品試験)